

PRODUKT DATEN

HARD HAT® SPRÜHDOSEN DECKANSTRICHE 2100

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BESCHREIBUNG | <p>RUST-OLEUM® Hard Hat Deckanstriche 2100 sind schnelltrocknende Anstriche mit einem kurzöligen Alkydharz als Basis. Die Produkte sind auf blei- und chromatfreien Pigmenten basiert.</p> |
| EMPFOHLENE ANWENDUNG | <p>RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 werden auf Hard Hat Grundierungen 2169/2182 oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen. RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet. RUST-OLEUM Deckanstriche 2100 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.</p> |
| TECHNISCHE DATEN | <p>Aussehen: hochglänzend 2190 und 2178 sind matt</p> <p>Farbe: siehe Farbkarte</p> <p>Treibgas: Dimethylether</p> <p>Empfohlene Schichtdicke: 25 µm trocken, entspricht 100 µm naß</p> <p>Trockenzeiten: bei 20°C/50% rel. L.</p> <p>Klebfrei: 15 Minuten</p> <p>Griffest: 30 Minuten</p> <p>Überstreichbar: innerhalb 1 Stunde oder nach 48 Stunden</p> <p>Durchgehärtet: 7 Tage</p> <p>Hitzebeständigkeit: 100°C (trocken), über 65°C kann Vergilbung auftreten.</p> |
| ERGIEBIGKEIT | <p>Theoretisch: 2,5 m² pro Sprühdose bei 25 µm trocken</p> <p>Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).</p> |
| UNTERGRUND-VORBEREITUNG | <p>Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Grundieren oder Ausflecken mit den empfohlenen RUST-OLEUM Grundierungen.</p> <p>Alte, tragfähige Altanstriche anrauen um eine gute Haftung zu erzielen.</p> |
| HINWEISE ZUR VERARBEITUNG | <p>Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln.</p> <p>Inhalt aus etwa 25 cm Entfernung spritzen. Über Kreuz sprühen und ständig dafür sorgen, daß die Sprühdose in Bewegung ist, um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Es wird empfohlen, in Abständen von einigen Minuten, mehrere dünne Schichten aufzusprühen um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil 2 - 3 Sekunden leersprühen.</p> |
| AUFTRAGS-BEDINGUNGEN | <p>Für optimale Resultate soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose über 0°C liegen.</p> |
| BEMERKUNGEN | <p>Helle Deckfarben müssen auf einer hellen Grundierung/Zwischengrundierung aufgetragen werden.</p> |
| SICHERHEIT | <p>Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.</p> |
| LAGERFÄHIGKEIT | <p>5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.</p> |

Seite : 1 / 1

Form No: 1056 GR

The information contained herein is given in good faith. However, since application conditions are beyond our control, Rust-Oleum Netherlands B.V. cannot assume responsibility for any risks or liabilities which may result from the use of these products. The company reserves the right to modify data without prior notice.