

## PRODUKT DATEN

## FASSITEK THIXO

### BESCHREIBUNG

Leicht thixotrop lösungsmittelhaltige schützende Holzbeize auf Basis von speziellen Urethan modifiziertes Alkydharzen.

### SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Transparent und UV beständig - hebt die Maserung hervor - tiefe Imprägnierung des Holzes - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit - optimale Diffusionsfähigkeit, daher keine Gefahr von Blasenbildung oder Abplatzungen - optimale Oberflächenpflege - nicht filmformend. Keine Senkung – Ideal für große vertikale Oberflächen und Decken.

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

Schätzung und Dekoration von Innen- und Außenholz. Direkte Auftragung für Erneuerung auf alter Holzbeize.

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Satin glänzend
Farbe:	1o Holztöne + farblos (siehe Farbkarte)
Dichte:	0,86 - 0,89 g/cm <sup>3</sup>
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 30 - 33%
	In Gewicht: ± 37 - 40%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 100 Mikron (Verbr.: 10 m <sup>2</sup> /l)
	Trockenfilm: ± 32 Mikron (Verbr.: 10 m <sup>2</sup> /l)
Flammpunkt (DIN53213):	> 39°C
VOC-Wert max.:	550 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	550 g/l max.
Kategorie:	A/f
EU Termin Wert:	700 g/l (2007) / 700 g/l (2010)

<b>Trockenzeiten:</b>	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	± 3 Stunden (15 m <sup>2</sup> /l)
Griffest:	± 3 Stunden (15 m <sup>2</sup> /l)
Überstreichbar:	24 Stunden

### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	± 10 m <sup>2</sup> /l
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Rohes Holz: schleifen, entstauben Exotisches Holz anschließend mit Lackbenzin und Afzeliaholz mit Ammoniakwasser entfetten. Mit Standard Fassitek gründen.

Beschichtete Oberflächen: schleifen bis auf die rohe nicht grundierte Holzfasern und entstauben. Mit Standard Fassitek gründen

Fassitek Thixo Altbeschichtung: den Untergrund reinigen mit Lackbenzin, danach 2 bis 3 dünne Schichten auftragen.

### HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A.S**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUKT DATEN

## FASSITEK THIXO

### VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself:	Vorzugsweise unverdünnt auftragen.
Roller:	Vorzugsweise unverdünnt auftragen.
Druckluftspritz- verfahren:	Vorzugsweise unverdünnt auftragen.
Airless spritzen:	Vorzugsweise unverdünnt auftragen. Düse: 09 - 013 / Druck: 150 Bar
Reinigung:	Lackbenzin oder Thinner 22

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

In einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen.

### AUFMERKUNGEN

Bei unsachgemäßem Gebrauch von Fassitek, ist es noch möglich ganz oder teilweise mit Thinner 22 innerhalb einigen Tagen nach Auftragung zu reinigen.

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

#### **Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **N.V. Martin Mathys S.A.**

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum France S.A.S**

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum UK Ltd.**

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### **Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)