

PRODUKT DATA **HARD HAT® Hitzebeständige Anstriche 1015 en 1078**

BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM® 1015 und 1078 sind hitzebeständige Anstriche mit einem Silikonemodifizierten Alkydharz als Basis.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM hitzebeständige Anstriche 1015 und 1078 können auf neuen, blanken, gestrahlten Stahl, oder gut vorbereitete Altanstriche, wie Gartengrills, Heizanlagen, Heissluftpis-tolen, Auspuffanlagen usw. eingesetzt werden.

RUST-OLEUM hitzebeständige Anstriche 1015 und 1078 sind für kleine Instandhaltungsarbeiten und Ausbesserungen geeignet.

RUST-OLEUM hitzebeständige Anstriche 1015 und 1078 sind beständig gegen trockene Hitze bis zu 750°C (kurze Spitzenbelastung) im Innen- oder im geschützten Außenbereich.

TECHNISCHE DATEN

Glanzgrad	Matt
Farbe:	1015: Aluminium / 1078: Schwarz
Feststoffgehalt:	Aluminium: 47% Volumen / Schwarz: 40% Volumen
Empfohlene Schichtdicke:	35-40 µm trocken, entspricht ungefähr 85 µm nass
VOC Gehalt	1015: 458 g/l max / 1078: 416 g/l max
Gebrauchsfertiges Gemisch:	1015: 458 g/l max / 1078: 416 g/l max
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Trockenzeiten	bei 20°C/50% R.F..
Klebfrei:	2 Stunde
Griffest:	8 Stunden
Überstreichbar:	24 Stunden
Durchgehärtet:	24 Stunden nachdem die Mindestbetriebstemperatur von 150°C erreicht ist. Den Anstrich allmählich bis 150 °C aufwärmen (höchstens 50°C/Stunde)

Hitzebeständigkeit:	Standard bis 600°C (trocken) Kurze Spitzenbelastung bis 750 °C (trocken)
---------------------	---

Ergiebigkeit

Theoretisch:	10 - 12 m ² /l
Praktisch:	Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Rauheit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, losen Rost, nicht haftende Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Alte, tragfähige Altanstriche anrauen um eine gute Haftung zu erzielen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Vor Gebrauch das Anstrichmaterial kräftig aufrühren um eine gute Homogenität zu sichern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATA HARD HAT® Hitzebeständige Anstriche 1015 en 1078

VERDÜNNUNG UND VERWENDUNG

Pinself: Unverdünnt auftragen.

Roller: Unverdünnt auftragen. Man wird kurzhaarige Polyamid-Roller (Perlon 8 – 12 mm) verwenden.

Reinigung: Mit RUST-OLEUM Verdünner 7301.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Die Temperatur von Luft, Untergrund und Anstrichmaterial soll zwischen 5 und 35°C und die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% liegen.

Die Temperatur vom Untergrund muss mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.

BEMERKUNGEN

RUST-OLEUM hitzebeständige Anstriche 1015 und 1078 sind selbstgrundierend und sollen nicht auf Grundierungen oder Anstriche aufgetragen werden, die nicht hitzebeständig sind.

SICHERHEIT

Siehe das Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum, falls gelagert in verschlossenen Originalverpackungen, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com