

## PRODUKT DATEN    HARD HAT® SPRÜHDOSEN DECKLACK 2500

### BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM® Hard Hat Decklack 2500 Klar ist einen nicht vergilbenden, schnelltrocknenden Anstrich mit einem Acrylharz als Basis.

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM Decklack 2500 Klar wird auf RUST-OLEUM Hard Hat Fluoreszierende Deckanstriche 2200 oder Metallische Decklacke 2100 oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen, sie können mit RUST-OLEUM 2500 Klar überlackiert werden.  
RUST-OLEUM Decklack 2500 Klar kann direkt auf verschiedene Metallen aufgetragen worden wie: Aluminium, Bronze, Chrome, Kupfer und Messing.  
RUST-OLEUM Decklack 2500 klar sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet.  
RUST-OLEUM Decklack 2500 Klar werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.

### TECHNISCHE DATEN

Aussehen: Hochglänzend  
Farbe: Klar  
Treibgas: Dimethyläther  
Empfohlene Schichtdicke: 15 µm trocken, entspricht 60 µm naß  
VOC (W/W): 651 g/l

**Trockenzeiten:** 20°C/50% rel. L.  
Klebfrei: 15 Minuten  
Griffest: 30 Minuten  
Überstreichbar: nach 1 Stunde  
Durchgehärtet: 3 Tage

Hitzebeständigkeit: 100°C (trocken)

### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 3,5 m<sup>2</sup> pro Sprühdose bei 15 µm trocken  
Praktische: Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Alte, tragfähige Altanstriche anrauen um eine gute Haftung zu erzielen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

### HINWEISE ZURVERARBEITUNG

Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Inhalt aus etwa 25 cm Entfernung spritzen. Über Kreuz sprühen und ständig dafür sorgen, daß die Sprühdose in Bewegung ist, um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Es wird empfohlen, in Abständen von einigen Minuten, mehrere dünne Schichten aufzusprühen um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil 2 - 3 Sekunden leersprühen.

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Für ein gutes Resultat soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose und des Objekts über 0°C liegen.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**N.V. Martin Mathys S.A**  
Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum France S.A**  
11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum UK Ltd.**  
Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**  
Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

**PRODUKT DATEN    HARD HAT® SPRÜHDOSEN DECKLACK 2500**

**SICHERHEIT**

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

**LAGERFÄHIGKEIT**

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
*info.nl@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

**N.V. Martin Mathys S.A**

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
*info.be@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

**Rust-Oleum France S.A**

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
*info.fr@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

**Rust-Oleum UK Ltd.**

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
*info.uk@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*

**Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.**

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
*info.it@ro-m.com*  
*www.ro-m.com*