

## PRODUKT DATEN Epoxyshield® Reinigungs- & Entfettungsmittel 2901

### BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM 2901 – EPOXYSHIELD® Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden ist ein alkalisches, nicht brennbares und fast geruchloses Reinigungsmittel.

### EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM 2901 – EPOXYSHIELD® Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden soll verwendet werden um Öl, Fett, Proteine, Schmutz und viele andere Verunreinigungen von verschmutzten und beschichteten Fußböden zu beseitigen. Das Produkt kann zugleich verwendet werden um Metalluntergründe zu reinigen.

RUST-OLEUM 2901 – EPOXYSHIELD® Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden wird mit einem künstlichen Schwamm oder mit Borsten oder Besen aus Nylon aufgetragen.

RUST-OLEUM 2901 – EPOXYSHIELD® Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden kann als Zusatzmittel für Hochdruck (Dampf-)reiniger eingesetzt werden

### TECHNISCHE DATEN

VOC (W/W): 9 g/l

### ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 6 - 8 m<sup>2</sup>/l

Praktische: Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

### HINWEISE ZURVERARBEITUNG

Kräftig schütteln vor dem Gebrauch.

RUST-OLEUM 2901 – EPOXYSHIELD® Reinigungs- und Entfettungsmittel für Fußböden mit einem künstlichen Schwamm oder mit Borsten oder Besen aus Nylon auftragen. Nach dem Auftrag die Oberfläche sorgfältig mit reinem Wasser abwaschen. Bei der Reinigung mit Hochdruck (Dampf-)reiniger wird eine 50%-ige Lösung empfohlen. Danach Wasser wegwischen und Oberfläche gut trocknen lassen, da Wasser, daß sich noch in den Poren des Untergrundes befindet zu frühzeitigen Mängeln des Anstrichsystems führen kann. Große Oberflächen oder schlechte Trocknungsbedingungen können längere Trockenzeiten erforderlich machen.

### AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Werkstoff-, Umluft- und Untergrundtemperatur zwischen 5 und 35°C, relative Luftfeuchtigkeit unter 85%.

### BEMERKUNGEN

Wenn auf verzinktem Stahl, Zink, Aluminium oder eloxiertem Aluminium eingesetzt wird, mit reichlich Wasser nachspülen.

### SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

### LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Produktionsdatum, falls in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C gelagert.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way  
Ashchurch B. Centre,  
Tewkesbury, Gloucestershire  
GL20 8NB, United Kingdom  
T +44 (0)1684 273 333  
F +44 (0)1684 273 331  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856  
Vigliano Biellese BI, Italia  
T +39 015 8122 160  
F +39 015 8122 161  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)