

PRODUKT DATEN

2990 ISOLIERANSTRICH

BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM® HARD HAT Sprühdose, ist ein Isolieranstrich mit einer matweißen Oberfläche, dieses Produkt ist hochpigmentiert und hat plastifiziertes Acrylatharz als Basis, es isoliert hartnäckige Nikotin-, Ruß-, Teer- und Rostflecken, Graffiti und zahlreiche Farbstoffen.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM® HARD HAT Sprühdose Isolieranstrich ist ein Renovierungssystem und wird direkt auf, Mörtel, Zement, Holz, Beton, Tapete, Isolierwände, Altanstriche, usw. aufgetragen. Eine Anwendung auf Systemdeckenplatten wie Akustikdecken etc. ist möglich. RUST-OLEUM® HARD HAT Sprühdose Isolieranstrich kann als Endbeschichtung eingesetzt werden oder kann überstrichen werden mit standardmäßige Innenwandfarben.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen: Mat
Farbe: Weiß
Treibgas: Propan/Butan
VOC (W/W): 538 g/l

Trockenzeiten bei 20°C/50% rel. L.

Klebfrei: 5 Minuten
Überstreichbar: Naß in naß oder nach ½ Stunde
Durchgehärtet: 24 Stunden

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: 2,1 m² pro Sprühdose bei 30 µm trocken.
Praktisch: Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln so weit als möglich entfernen. Alte tragfähige Altanstriche anrauen, um eine gute Haftung zu erzielen. Während des Auftragens soll die Oberfläche sauber und trocken sein.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Inhalt aus etwa 25 cm Entfernung spritzen. Über Kreuz sprühen und ständig dafür sorgen, daß die Sprühdose in Bewegung ist, um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Es wird empfohlen, in Abständen von einigen Minuten, mehrere dünne Schichten aufzusprühen, um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil 2-3 Sekunden leersprühen.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Für optimale Resultate soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose über 10 °C liegen.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

3 Jahre ab Fertigungsdatum, bei einer trockenen Lagerung in gut belüfteten Räumen und nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, sowie bei einer Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com