

PRODUKT DATEN

DAC-HYDRO-D

BESCHREIBUNG

Wasserverdünnbare Acrylfarbe.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausgezeichneter Widerstand gegen Witterung - schönes und dauerhaft dekoratives Aussehen
- diffusionsfähig - flexibel - sehr gut haftend auf den meisten mineralischen Untergründen -
leichte Verarbeitung - ausgezeichneter Glanzgrad.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Beschichtung und dauerhafter Schutz von einigen Dachbedeckungen (Beton- und Terrakotta-Dachziegel). Es ist verboten dieses Produkt auf Kunstschiefer vom Typ „Eternit“ aufzutragen.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Seidenmatt (Glanz 60°: $\pm 10\%$) Glanzgrad (85°): ± 10 , so dass optischer Glanzgrad von Dac-Hydro-D unabhängig vom Einfallswinkel ist.
Farbe:	Braun, schiefergrau, ziegelrot, oxidrot. Sonderfarbtöne auf Anfrage möglich.
Dichte:	$\pm 1,2 \text{ g/cm}^3$
Feststoffgehalt:	In Volumen: 42% In Gewicht: 53%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: 170 Mikron (Verbr.: $6 \text{ m}^2/\text{l}$) Trockenfilm: 70 Mikron (Verbr.: $6 \text{ m}^2/\text{l}$)
Flammpunkt (DIN53213):	Nicht entzündlich
VOC-Wert max.:	40 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	40 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	1 stunde
Griffest:	2 stunden
Überstreichbar:	24 stunden
Durchgehärtet:	± 1 Woche

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	6 - 8 m^2/l pro Schicht
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach einer gründlichen Reinigung mit Hochdruck (200 Bar) müssen alle Untergründe trocken, sauber, nicht kreidend und leicht saugend sein (unbehandelte Dachziegel).
Auf nicht saugenden, glatten Untergründen wie lackierte oder emaillierte Ziegel, muss vorab eine Haftschrift in Noxyde verdünnt mit 25% Wasser aufgetragen werden.
Auf alle anderen Untergründe wie Wellfaserzementplatten, Betonziegel vom Typ Redland und auf alle sehr verwitterten und / oder stark porösen Untergründe muss zuerst eine Haftschrift Primer 44HS aufgetragen werden „erst die Haftfestigkeit nachprüfen“.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

DAC-HYDRO-D

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinzel: Unverdünnt auftragen.

Roller: Unverdünnt auftragen.

Airless spritzen: Mit max. 30% Wasser verdünnen.
Düse: 015 - 021 / Druck: 160 - 220 Bar.

Reinigung: Wasser.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

T > 8°C, relative Feuchtigkeit höchstens 80%.

BEMERKUNGEN

In 2 Arbeitsgängen vorgehen, um Glanzunterschiede zu vermeiden.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com