

PRODUKT DATEN

DACFILL GEWEBE

BESCHREIBUNG

Polyesterfaser gewebt in sechseckigen Maschen.

ANWENDUNG

Verstärkung von der ersten Schicht Dacfill für das System Dacfill-Wasserdichtung.

TECHNISCHE DATEN (nach den Daten des Herstellers)

Zusammensetzung	:	100% polyester
Qualität	:	Geschmeidig
Gewicht	:	48 - 52 g/m ²
Dicke	:	0,28 - 0,29 mm
Zugfestigkeit in N/5 cm	Längs : Quer :	± 140 ± 95
Dehnung in %	Längs : Quer :	± 29 ± 260
Beständigkeit gegen	UV : Wärme : Säuren : Basen :	Gut - hinter Glas 7 bis 10 Jahre Gut In 50% Schwefelsäure - Zimmertemperatur - 6 Monate Gut - grifft nur die Faseroberfläche an bei Raumtemperatur
Wärme Schrumpf bei 40°C	Längs : Quer :	± 3 ± 1,7%
Abmessungen	Breite : Länge :	20 cm, 60 cm en 100 cm 100 m
Toleranz	Breite : Länge :	Keine - 0 m + 1 m

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com