

PRODUKT DATEN

FASSICOAT

BESCHREIBUNG

Lack-auf-Lack-System auf Basis von Alkydharzen für Holz.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Dient gleichzeitig als Grund-, Zwischen- und Endsicht - feuchtigkeitsregulierend - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Anstrich für Holzeinbauten.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Seidenglanz (Glanz 60°: ± 32%)
Farbe:	Weiß + Standardfarbtöne + Mathymix / ColourShop Farbtöne
Dichte:	1,26 - 1,33 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: 51 - 56%
	In Gewicht: 70 - 74%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: 100 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
	Trockenfilm: 55 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
Flammpunkt (DIN53213):	> 39°C
VOC-Wert max.:	355 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	380 g/l max.
Kategorie:	A/d
EU Termin Wert:	400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	2 - 3 stunden
Griffest:	3 stunden
Überstreichbar:	24 stunden
Durchgehärtet:	± 1 Woche

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	10 - 15 m ² /l
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fassicoat dient als Grund-, Zwischen- und Endsicht. Man braucht also keine spezielle Grundierung einzusetzen.

Bei der Anwendung auf neuem und rohem Holz, die erste Schicht mit ± 10% Lackbenzin verdünnen.

Wenn man spachteln muss, vorzugsweise Plastopan Super oder Pegaflex einsetzen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

FASSICOAT

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself: Vorzugsweise unverdünnt mit flachem Pinsel auftragen.

Roller: Vorzugsweise unverdünnt mit flachem Pinsel auftragen.

Druckluftspritz- verfahren: Möglich falls verdünnt mit 5 - 10% Lackbenzin.

Airless spritzen: Eventuell mit Thinner 22 verdünnen.
Düse: 015 / Druck: 180 Bars

Reinigung: Lackbenzin oder Thinner 22

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

In einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen.

BEMERKUNGEN

Darf auf noch leicht feuchtes Holz aufgetragen werden (< 20 %).

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com