

PRODUKT DATEN

FASSITEK

BESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltiges Holzveredelungsprodukt auf Basis von speziellen Alkydharzen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Transparent und UV beständig - hebt die Maserung hervor - tiefe Imprägnierung des Holzes - ausgezeichnete Wetterbeständigkeit - optimale Diffusionsfähigkeit, daher keine Gefahr von Blasenbildung oder Abplatzungen - optimale Oberflächenpflege - nicht filmbildend.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Ästhetische- und Schutzimprägnierung von Innen- und Außenholz. Bemerkung: farbloses Fassitek nur für Innenarbeiten verwenden.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Satin
Farbe:	10 Holztöne + farblos (siehe Farbkarte)
Dichte:	0,87 - 0,90 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 30%
	In Gewicht: ± 38%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 100 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
	Trockenfilm: ± 30 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
Flammpunkt (DIN53213):	> 39°C
VOC-Wert max.:	565 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	565 g/l max.
Kategorie:	A/f
EU Termin Wert:	700 g/l (2007) / 700 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	± 3 Stunden (15 m ² /l)
Griffest:	± 3 Stunden (15 m ² /l)
Überstreichbar:	24 Stunden

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	± 10 - 15 m ² /l pro Schicht, je nach Saugfähigkeit des Holzes
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Rohes Holz: schleifen, entstauben Exotisches Holz anschließend mit Lackbenzin und Afzeliaholz mit Ammoniakwasser entfetten.

Beschichtete Oberflächen: schleifen bis auf die rohe nicht grundierte Holzfasern und entstauben.

Fassitek Altbeschichtung: den Untergrund reinigen mit Lackbenzin, danach 2 bis 3 dünne Schichten auftragen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

FASSITEK

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel: Vorzugsweise unverdünnt auftragen.

Roller: Ja.

Druckluftspritz- verfahren: Ja.

Airless spritzen: Düse: 09 - 013 / Druck: 150 Bar

Reinigung: Lackbenzin oder Thinner 22

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

In einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auftragen.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com