

PRODUKT DATEN

MURFILL WATERPROOFING COATING

BESCHREIBUNG

Elastische und wasserdichte Beschichtung auf Basis von in Wasser dispergierten Hochpolymeren.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

400 % elastisch - wasserdicht und wasserdampfdurchlässig - ausgezeichneter Widerstand gegen Alterung in normaler und industrieller Umgebung - schützt Stahlbeton vor Karbonisation und Korrosion - kann kombiniert werden mit Murfill-Gewebe für eine zusätzliche mechanische Armierung und zum Überbrücken von (aktiven) Rissen.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Beschichtung und Abdichtung von Mauern und Fassaden.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Satinmatt (Glanzgrad 60°: ± 8%)
Farbe:	Weiß + Farben (siehe Farbkarte) + Mathymix (Pastelltöne)
Dichte:	1,33 - 1,37 g/cm ³ (Weiß)
Feststoffgehalt:	In Volumen: 47 - 50% In Gewicht : 60 - 63%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: 300 µm (Ergiebigkeit: 400 g/m ²) Trockenfilm: 140 µm (Ergiebigkeit: 400 g/m ²)
Flammpunkt:	Nicht entzündlich
VOC-Wert max.:	25 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	25 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C / 50% rel. L.
Klebfrei:	45 Minuten
Griffest:	+ 8 Stunden
Überstreichbar:	24 Stunden
Durchgehärtet:	± 2 Tage

ERGIEBIGKEIT

In Kombination mit Gewebe (> 1,3 kg/m²).
300 - 600 g/m² pro Schicht abhängig vom Anwendungsverfahren und vom Untergrund.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Auf alte, bereits gestrichene Untergründe (in gutem Zustand) direkt auftragen, nach gründlichem Abbürsten.

Kreidende Farben oder Untergründe vorab behandeln mit Primer 44HS oder mit Pegafix wenn die alte Farbschicht (Acrylatfarbe oder Murfill Waterproofing Coating) durch die Lösemittel vom Primer 44HS angegriffen wird.

Neue oder nicht gestrichene Untergründe: auf poröse Materialien erst eine Schicht Primer 44HS oder Pegafix anbringen.

Auf glatte, nicht poröse Untergründe eine Schicht Pegalink Weiß oder eine Schicht Noxyde (mit Ausnahme der weißen Farbe) verdünnt mit ± 20% Wasser streichen.

Risse < 0,5 Mm breit: auffüllen mit Murfill Waterproofing Coating.

Risse > 0,5 Mm breit : dichten mit Fill.Om-D oder Mur-Filler.

Aktive Risse überbrücken mit Murfill-Gewebe.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

MURFILL WATERPROOFING COATING

HINWEISE ZURVERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinself: Unverdünnt und dick auftragen.

Roller: Unverdünnt und dick auftragen.

Druckluftspritz- verfahren: Nicht möglich.

Airless spritzen: Eventuell verdünnen mit 2 bis 5% Wasser.
Düse: 18 - 23 / Druck: 200 Bar.

Reinigung: Wasser.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Temperatur mindestens 5°C und R.F. höchstens 80%.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab dem Herstellungsdatum in geschlossener Originalverpackung, wenn gelagert in einem trockenen und gut ventilerten Raum, nicht in der vollen Sonne, und bei Temperaturen zwischen 5° und 35°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com