

PRODUKT DATEN

PEGACRETE

BESCHREIBUNG

Pulveriges Reparaturprodukt auf Basis von Zement und Harzen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Schnelle Aushärtung - gute mechanische Stärke - 100% schrumpffrei.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Für Innen- und Außenarbeiten.

Zum Ausgleichen von Rissen, Löchern und anderen Schäden in Beton, Zementierungen und nicht gestrichenem Mauerwerk.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Pulverig (vor dem Mischen)	
Farbe:	Grau	
Dichte:	1,6 g/cm ³	
	In Gewicht:	100%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm:	2 cm (Verbr.: 32 kg/m ²)
	Trockenfilm:	2 cm (Verbr.: 32 kg/m ²)
VOC (W/W):	0 g/l	
Flammpunkt (DIN53213):	Keiner	

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	Nicht zutreffend
Griffest:	Nicht zutreffend
Überstreichbar:	2 Tage
Durchgehärtet:	1 Monat

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	Max. 32 kg/m ² pro Schicht
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Auf rohem Untergrund: reinigen mit Stahlbürste oder Sandstrahl.
Der Untergrund muß stabil, staub-, öl- und fettfrei sein.
Stark saugende Untergründe zunächst befeuchten.
Eisenmontagen sind mit dem Korrosionsschutzmittel Noxyde zu behandeln.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Applikation:	Spachtel oder Traufel.
Reinigung:	Wasser

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Mindesttemperatur: 5°C.

BEMERKUNGEN

- Nicht mehr Wasser als für die Verarbeitung nötig verwenden.
- Pegacrete allmählich und unter gutem Rühren dem Wasser beifügen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PEGACRETE

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

1 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com