RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

PRODUKT DATEN

THINNER 22

BESCHREIBUNG

Lösungsmittel auf Basis von aromatischen Kohlenwasserstoffen.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Starke Verdünnungsfähigkeit.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Verdünnung von synthetischen Lacken und Klarlacken beim Airless Auftrag, Entfettung der meisten Metalle und Holzarten.

Reinigung von "Flecken" von Acrylfarben oder Acrylfixiermitteln (z.B. auf Glas).

TECHNISCHE DATEN

Farbe: Farblos
Dichte: 0,87 g/cm³
VOC (W/W): 1150 g/l
Flammpunkt (DIN53213): > 41°C
Siedebereich: 160-180°C
Kb-Wert: > 90
Aromatgehalt: > 99%

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Auf Untergründen, die nicht von Thinner 22 angegriffen werden (z.B. Glas, Einbrennlacke), können Flecken von Acrylimprägnierungsprodukten (z.B. Pegafix, Parafix) und von Acrylfarben einfach mit einem in Thinner 22 getränkten Tuch entfernt werden.

BEMERKUNGEN

Thinner 22 ist das einzige richtige Verdünnungslösemittel für Primer 44, Fassiclor, Galvaprim, Vernac Gloss, Vernac Satin.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ P.O. Box 138, 4700 AC Roosendaal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636 F +31 (0)165 593 600

info.nl@ro-m.com www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23 B - 3545 Zelem Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200

F +32 (0)13 460 201

info.be@ro-m.com www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39 95322 St-Leu-la-Forêt Cedex France

T +33 (0)130 400 044 F +33 (0)130 409 980

info.fr@ro-m.com

www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way Ashchurch B. Centre, Tewkesbury, Glouchestershire GL20 8NB, United Kingdom

T +44 (0)1684 273 333

F +44 (0)1684 273 331

info.uk@ro-m.com www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856 Vigliano Biellese BI, Italia

T +39 015 8122 160

F +39 015 8122 161

info.it@ro-m.com www.ro-m.com

