

PRODUKT DATEN

VERNAC GLOSS

BESCHREIBUNG

Lösungsmittelhaltiger Acrylklarlack.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Völlig farblos - transparent - hohe Wetterbeständigkeit - ausgezeichnete Biegsamkeit - alkalibeständig - nicht vergilbend.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Schutz von Nichteisenmetallen; Renovierung transparenter Lichtkuppeln (mit Ausnahme von Polykarbonat).

Nicht einsetzen als Bodenklarlack oder an Stellen, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Glänzend (Glanz 60°: > 90%)
Farbe:	Farblos
Dichte:	0,96 - 0,98 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: 40 - 43% In Gewicht: 47 - 49%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 100 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l) Trockenfilm: ± 42 Mikron (Verbr.: 10 m ² /l)
Flammpunkt (DIN53213):	> 39°C
VOC-Wert max.:	499 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	499 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	1 Stunde
Griffest:	1½ Stunde
Überstreichbar:	4 Stunde
Durchgehärtet:	1 Tag

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	10 - 15 m ² /l
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Untergründe müssen vollkommen trocken und sauber sein. Alte Klarlackschichten (mit z.B. Rapid Super) und Oxydationsspuren (z.B. mit einem Poliermittel) auf Metallen müssen entfernt werden. Danach mit einem in Thinner 22 getränkten Tuch reinigen.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel:	Alle Typen.
Roller:	Mohairfarbrolle oder kurzhaarige Perlonrolle.
Reinigung:	Thinner 22.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

VERNAC GLOSS

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

In einer trocknen und gut belüfteten Umgebung auftragen.

BEMERKUNGEN

- 2 - 3 Schichten auftragen bei Außenarbeiten.
- 1 - 2 Schichten auftragen bei Innenarbeiten.
- Abgetönt mit 1 bis 2% Maximum Fassilux (Standardfarbtöne), bildet Vernac Gloss einen durchsichtigen Film zum Schutz von gläsern Dächern oder für die Dekoration von Holzeinbauten.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com