

PRODUKT DATEN **HARD HAT® SPRÜHDOSEN METALLISCHE DECKLACKE 2100**

BESCHREIBUNG

RUST-OLEUM® Hard Hat Metallische Decklacke 2100 sind schnelltrocknende Anstriche mit einem Acrylharz als Basis. Die Produkte enthalten metallische Pigmente und sind blei- und chromatfrei.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

RUST-OLEUM Metallische Decklacke 2100 werden auf Hard Hat Grundierungen 2169/2182 oder gut vorbereiteten Oberflächen aufgetragen, sie können mit RUST-OLEUM 2500 Transparent überlackiert werden.

RUST-OLEUM Metallische Decklacke 2100 sind namentlich für kleine Instandhaltungsarbeiten oder Ausbesserungen geeignet.

RUST-OLEUM Metallische Decklacke 2100 werden eingesetzt bei mäßiger Industriebelastung, normale Feuchtigkeit und Innenanwendung.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Metallisch
Farbe:	Siehe Farbkarte
Treibgas:	Dimethylether
Empfohlene Schichtdicke:	25 µm trocken, entspricht 100 µm naß
VOC (W/W)	842 g/l

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	15 Minuten
Griffest:	30 Minuten
Überstreichbar:	Innerhalb 1 Stunde oder nach 48 Stunden
Durchgehärtet:	3 Tage

Hitzebeständigkeit: 100°C (trocken)

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	2,5 m ² pro Sprühdose bei 25 µm trocken (1,5 m ² für 2115 und 2119)
Praktische	Praktische Ergiebigkeit ist abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Fett, Öl, Schmutz, lose Altanstriche und alle anderen Verunreinigungen mit geeigneten Mitteln entfernen. Grundieren oder Ausflecken mit den empfohlenen RUST-OLEUM Grundierungen. Alte, tragfähige Altanstriche anrauen um eine gute Haftung zu erzielen.

HINWEISE ZURVERARBEITUNG

Die Kappe von der Sprühdose entfernen. Vor Gebrauch kräftig schütteln, mindestens eine Minute nachdem sich die Mischkugel gelöst hat. Auch während des Sprühvorganges öfters schütteln. Inhalt aus etwa 25 cm Entfernung spritzen. Über Kreuz sprühen und ständig dafür sorgen, daß die Sprühdose in Bewegung ist, um Läufer und Gardinen zu vermeiden. Es wird empfohlen, in Abständen von einigen Minuten, mehrere dünne Schichten aufzusprühen um die gewünschte Schichtdicke zu erreichen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil 2 - 3 Sekunden leersprühen.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Für ein gutes Resultat soll die relative Luftfeuchtigkeit unter 85% sein und die Temperatur der Sprühdose und des Objekts über 0°C liegen.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN **HARD HAT® SPRÜHDOSEN METALLISCHE DECKLACKE 2100**

BEMERKUNGEN

Helle Deckfarben müssen auf einer hellen Grundierung/Zwischengrundierung aufgetragen werden.

Für einen guten Schutz soll gerostetes Metall zuerst mit einer Grundierung (Hard Hat 2169 oder 2182) grundiert werden. Blankes oder gestrahltes Metall soll mit einer Grundierung 2185 (Hard Hat Sprühdose Kaltbezinkung) grundiert werden.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut belüfteten Räumen, trocken, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com