

PRODUKT DATEN

MUR-FILLER

BESCHREIBUNG

Elastische Fugenpaste auf Basis von in Wasser dispergierten Hochpolymeren.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Hohe Füllkraft - elastisch - nicht schleifbar (enthält Quarz).

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Vor dem Auftragen des Murfills-Systems:

- Ausbessern von Fugen und Rissen in Innen- und Aussenmauern, z.B. Dichten von aktiven und nicht-aktiven Rissen und Fugen in Mauerwerk, Beton und Zementbekleidungen.
- Füllen von Fugen an Fenster- und Türrahmen.
- Fugen von Bodenfliesen auf Terrassen (Oberfläche muss trocken sein!)

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Leichte Quartzstruktur
Farbe:	Weiß
Dichte:	± 1,48 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: ± 69%
	In Gewicht: ± 79%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 10 mm (Verbr.: 15 kg/m ²)
	Trockenfilm: ± 6.9 mm (Verbr.: 15 kg/m ²)
VOC (W/W):	Max. 5 g/l
Flammpunkt (DIN53213):	Trifft nicht zu

Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Klebfrei:	± 16 Stunden (8 mm Naßschichtdicke)
Griffest:	± 18 Stunden (8 mm Naßschichtdicke)
Überstreichbar:	Mindestens 1 Tag
Durchgehärtet:	± 1 Woche

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch:	± 50 - 60 cm Fugenlänge pro Kartusche ≅ 1 cm Fugentiefe für eine Fuge in V-Form.
Praktisch:	Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu behandelnden Risse V-förmig aufschleifen, abstauben und mit Primer 44 HS, mit Vernac (verdünnt mit 10% Thinner 22) oder mit Pegafix imprägnieren.

BEMERKUNGEN

Enthält Quarz, ist also nicht geeignet als Spachtelmasse.
Handspritzpistole für Kartusche: die Öffnung der Kartusche der gewünschten Fugenbreite anpassen.

Reinigung der Geräte: Wasser

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Auftragen bei trockenem Wetter und mindestens 5°C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A
11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

MUR-FILLER

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

2 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A

11, Rue Jules Verne, B.P. 39
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 5D, Alexandra Way
Ashchurch B. Centre,
Tewkesbury, Gloucestershire
GL20 8NB, United Kingdom
T +44 (0)1684 273 333
F +44 (0)1684 273 331
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Via Mazzetta 36, 13856
Vigliano Biellese BI, Italia
T +39 015 8122 160
F +39 015 8122 161
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com