

PRODUKT DATEN

PEGARUST NEW

BESCHREIBUNG

Korrosionsschutzanstrich auf Basis von lösungsmittelverdünnbaren Hochpolymeren.

SPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN

Wasserdicht - zäh elastisch - frei von Bleiverbindungen und Zinkchromat - äußerst dauerhaft und ausgezeichneter Widerstand gegen Luftverunreinigung - trocknet sogar in feuchten Witterungsverhältnissen - ausgezeichnete Substratbefeuchtung - Haftung auch auf feuchten Untergründen - kann in dicken Schichten aufgetragen werden.

EMPFOHLENE ANWENDUNG

Auf Eisen, verzinktem Stahl, Aluminium, Zink, etc.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen:	Glänzend (Glanz 60°: ± 70%)
Farbe:	Beigegrau, Graugrün, Rot
Dichte:	1,0 - 1,1 g/cm ³
Feststoffgehalt:	In Volumen: 43 ± 2% In Gewicht: 53 ± 2%
Empfohlene Schichtdicke:	Naßfilm: ± 400 - 450 Mikron (Verbrauch: 2,5 m ² /l) Trockenfilm: ± 170 - 195 Mikron (Verbrauch: 2,5 m ² /l)
Flammpunkt (DIN53213):	28°C
VOC-Wert max.:	530 g/l max.
Gebrauchsfertig Gemisch:	547 g/l max.
Kategorie:	A/i
EU Termin Wert:	600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
Trockenzeiten:	20°C/50% rel. L.
Überstreichbar:	24 - 48 Stunden
Durchgehärtet:	± 1 Woche

ERGIEBIGKEIT

Theoretisch: ± 2 - 3 m²/l per Schicht (es wird empfohlen, um 2 Schichten anzuwenden).
Praktisch: Abhängig von vielen Faktoren wie Porosität und Welligkeit des Untergrundes und Materialverluste während der Verarbeitung (siehe DIN 53220).

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Wenn nötig entfetten. Die üblichen Entrostungsverfahren anwenden (Strahlen bis Sa2, Schleifen St3). Auf einen feuchten Untergrund muss die erste Schicht mit Pinsel oder Rolle aufgetragen werden.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Um eine gute Homogenität zu sichern, Anstrichmaterial vor Gebrauch gut aufrühren.

VERDÜNNUNG UND ANWENDUNG

Pinsel:	Ja. Unverdünnt auftragen.
Roller:	Ja. Unverdünnt auftragen.
Druckluftspritz- verfahren:	Nein.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S
11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.
Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.
Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com

PRODUKT DATEN

PEGARUST NEW

Airless spritzen: Düse: 018 - 021 / Druck: 200 - 220 Bar. Unverdünnt auftragen.

Reinigung: Thinner 22.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN

Kann bei feuchtem Wetter aufgetragen werden. Mindestumgebungstemperatur: -5°C.

BEMERKUNGEN

Auf neue verzinkte Oberflächen und neuem Zink erst Galvaprim verwenden.

SICHERHEIT

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Sicherheitsangaben auf dem Gebinde.

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in verschlossenen Originalgebinden, in trockenen, gut belüfteten Räumen, nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35°.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4700 AC
Roosendaal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600
info.nl@ro-m.com
www.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
B - 3545 Zelem
Halen, Belgium
T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
info.be@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex
France
T +33 (0)130 400 044
F +33 (0)130 409 980
info.fr@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close
Coventry Business Park
Coventry, CV5 6UR
United Kingdom
T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
info.uk@ro-m.com
www.ro-m.com

Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2
20121 Milano, Italia
T +39 335 10 93 482
info.it@ro-m.com
www.ro-m.com